

ТАМАГЛАС

КОДОВЫЙ НОМЕР	390-XXX- часть А 390-998- часть Б
ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ	Двухкомпонентное полиуретановое покрытие с отличной защитой в промышленной и морской среде с отличным сохранением цвета и блеска..
ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ	Отличная адгезионная и абразивная стойкость .
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	Рекомендуется в качестве покрывного слоя в эпоксидных и полиуретановых системах для окраски поверхностей, подвергающихся атмосферному и / или химическому воздействию..
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	
ЦВЕТ	Цвета по таблице колеров RAL
БЛЕСК	Глянцевый Полуглянцевый
СОДЕРЖАНИЕ НЕЛЕТУЧИХ ВЕЩЕСТВ (ПО ОБЪЕМУ)	57 %
РЕКОМЕНДУЕМАЯ ТОЛЩИНА СУХОГО СЛОЯ	50-60 мкм
ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ РАСЧЁТНАЯ НОРМА РАСХОДА (НА 1 СЛОЙ)	9,5-11,4 кв.м/литр
РЕКОМЕНДУЕМЫЙ РАЗБАВИТЕЛЬ	11

Время высыхания , отвердитель летний:

Толщина сухой пленки 80 мкм	5°C	10°C	25°C	35°C
Время сушки на отлип	50 мин,	40 мин	20 мин.	15 мин
Время сушки до транспортировки	2,5ч.	1,5ч.	1,5ч.	0,5ч.
Межслойная выдержка, минимум	24 ч.	10ч.	5ч	4ч.
Жизнеспособность	10. ч.	6ч	3ч	1,5ч

СООТНОШЕНИЕ КОМПОНЕНТОВ ПО МАССЕ

A:B=4:1

СРОК ГОДНОСТИ

24 месяца

Main Office: 6 Hagavish str. Industrial Zone Sapir, P.O.B 8488, Netanya 4250706

Tel: +972-9-8925601 | Fax: +972-9-8925599

www.tambour.co.il



ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ И РЕКОМЕНДУЕМЫЕ СИСТЕМЫ ОКРАСКИ

Перед нанесением удалить масло, жир и другие инородные включения. Устранить дефекты в грунтовке.
Грунтовочные слои в соответствии с проектной спецификацией

Толщина рекомендуемого покрытия 50-60 микрон.

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ	Давление (атм.)	Диаметр сопла распылителя	Разбавитель	Разбавление по объёму (%)
КИСТЬЮ / ВАЛИКОМ			4-100	5-10%
БЕЗВОЗДУШНОЕ РАСПЫЛЕНИЕ	4 - 5	0,013"-0,017	4-100	0-10%

РАСТВОРИТЕЛЬ ДЛЯ ОЧИСТКИ 11

ЗАМЕЧАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

1. Хорошо перемешать перед использованием и в процессе окраски.
2. Не рекомендуется использовать при температуре ниже 5°C.
3. При окраске, когда температура воздуха ниже 10°C, сушка и окончательное отверждение покрытия замедляется.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Хранить в недоступном для детей, хорошо проветриваемом месте. Избегайте использования вблизи открытого огня. При использовании предотвратить прямой контакт с кожей и слизистыми глаз. После окраски помыть руки водой и мылом. Не допускать вдыхания паров краски.

ОБЩИЕ ЗАМЕЧАНИЯ

Не смешивать материал с другими материалами, за исключением специально рекомендованными нами.
Вышеперечисленные данные основаны на нашем многолетнем опыте. Мы оставляем за собой право на некоторые изменения и/или уточнения без предварительного уведомления. Перед употреблением материала потребитель обязан лично убедиться, что материал соответствует предъявляемым требованиям, способу нанесения и условиям окраски. За дополнительной информацией следует обращаться в нашу техническую службу.

** при температуре 25°C и относительной влажности 65%.

