ПРОЗРАЧНЫЙ ЭПИКАТАЛАК

EPICATALAC CLEAR

КОДОВЫЙ НОМЕР	572-110
ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ	Эпоксидный 2-компонентный лак на основе полиамидных эпоксидных полимеров.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ	Отличная пенетрация (впитывание) в бетон.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	Применяется в качестве адгезионного грунта для эпоксидных и полиуретановых систем по бетону, штукатурке, гипсовым плитам и пр.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	
ЦВЕТ	Прозрачный
БЛЕСК	Глянцевый
СОДЕРЖАНИЕ НЕЛЕТУЧИХ ВЕЩЕСТВ (ПО ОБЪЁМУ)	44 %
РЕКОМЕНДУЕМАЯ ТОЛЩИНА СУХОГО СЛОЯ	20-30 мкм
РАСЧЁТНАЯ НОРМА РАСХОДА (НА 1 СЛОЙ)	14-22 кв.м/литр, 45-72 гр./кв.м
РЕКОМЕНДУЕМЫЙ РАЗБАВИТЕЛЬ	4-100

	5°C	15°C	25°C	40°C
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ ДО ИСЧЕЗНОВЕНИЯ ОТЛИПА	8 часов	4 часов	2 часа	40 мин.
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ ПЕРЕД ПОВТОРНЫМ НАНЕСЕНИЕМ	8-10 часов	4-6 часов	2-4 часа	1-2 часа
ВРЕМЯ ПОЛНОГО ВЫСЫХАНИЯ	12-16 часов	6-8 часа	3-4 часа	2-3 часа

ДЛЯ ДВУХКОМПОНЕНТНОЙ ОКРАСКИ	
СООТНОШЕНИЕ КОМПОНЕНТОВ ПО ОБЪЁМУ	A:B=2:1
ВЫДЕРЖКА МЕЖДУ СМЕШИВАНИЕМ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СМЕСИ**	15 минут

ЖИЗНЕСПОСОБНОСТЬ СМЕСИ	5°C	15°C	25°C	40°C
	16 ч.	12 ч.	8 ч.	3,5 ч.

СРОК ГОДНОСТИ 24 месяца

** при температуре 25°C и относительной влажности 65%.

TAMBOUR LTD. ● PAINT AND CHEMICAL INDUSTRIES
6 Hagavish st., P.O.B. 8488, Sapir Industrial Zone, Natanya 42504, Israel
Tel: 972-9-8925581 Fax: 972-9-8925515
E-mail: export@tambour.co.il / Website: www.tambourpaints.com

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Пескоструйная очистка до Sa 2.5, либо водоструйная очистка под давлением не менее 240 атм.

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ	Давление (атм.)	Диаметр сопла распылителя	Разбавитель	Разбавление по объёму (%)
КИСТЬЮ / ВАЛИКОМ			4-100	30-50%
ОБЫЧНОЕ РАСПЫЛЕНИЕ	3 - 4		4-100	30-50%
БЕЗВОЗДУШНОЕ РАСПЫЛЕНИЕ	4 - 5	0,011-0,015 ”	4-100	30-50%

РАСТВОРИТЕЛЬ ДЛЯ ОЧИСТКИ

4-100

ЗАМЕЧАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

1. Хорошо перемешать перед использованием и в процессе окраски.
2. Не рекомендуется использовать при температуре ниже 5^{o}C.
3. Окраску последующего после Эпикаталака слоя следует производить, пока Эпикаталак ещё слегка липкий.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Хранить в недоступном для детей, хорошо проветриваемом месте. Избегайте использования вблизи открытого огня. При использовании предотвратить прямой контакт с кожей и слизистыми глаз. После окраски помыть руки водой и мылом. Не допускать вдыхания паров краски.

Не смешивать материал с другими материалами, за исключением специально рекомендованными нами.

ОБЩИЕ ЗАМЕЧАНИЯ

Вышеперечисленные данные основаны на нашем многолетнем опыте. Мы оставляем за собой право на некоторые изменения и/ или уточнения без предварительного уведомления. Перед употреблением материала потребитель обязан лично убедиться, что материал соответствует предъявляемым требованиям, способу нанесения и условиям окраски. За дополнительной информацией следует обращаться в нашу техническую службу.

TAMBOUR LTD. ● PAINT AND CHEMICAL INDUSTRIES
6 Hagavish st., P.O.B. 8488, Sapir Industrial Zone, Natanya 42504, Israel
Tel: 972-9-8925581 Fax: 972-9-8925515
E-mail: export@tambour.co.il / Website: www.tambourpaints.com