

Epitamarin Zinc Rich Epoxy SSPC

КОДОВЫЙ НОМЕР	842-101- часть А 842-102- часть Б 842-103- часть Б зимняя версия
ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ	Двухкомпонентный эпоксидный, цинкнаполненный грунт с отвердителем на основе полиамида для систем с высокой степенью противокоррозионной защиты, соответствующий составу и эксплуатационным требованиям SSPC Paint 20
ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ	Обеспечивает превосходную коррозионную стойкость как в новом строительстве, так и при ремонте старых объектов.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	Используется для грунтования различных емкостей, металлоконструкций, мостов, судов, буровых установок и пр.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	
ЦВЕТ	Серый
БЛЕСК	Матовый
СОДЕРЖАНИЕ НЕЛЕТУЧИХ ВЕЩЕСТВ (ПО ОБЪЕМУ)	50 %
РЕКОМЕНДУЕМАЯ ТОЛЩИНА СУХОГО СЛОЯ	40-80 мкм
ПЛОТНОСТЬ	2,0 кг/литр
ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ РАСЧЕТНАЯ НОРМА РАСХОДА (НА 1 СЛОЙ)	6,25-12,5 кв.м/литр (160-320 гр./м ²)
РЕКОМЕНДУЕМЫЙ РАЗБАВИТЕЛЬ	4-100

Время высыхания , отвердитель летний:

Толщина сухой пленки 80 мкм	5°C	10°C	25°C	35°C
Время сушки на отлип	50 мин,	40 мин	20 мин.	15 мин
Время сушки до транспортировки	16ч.	10ч.	5ч.	4ч.
Межслойная выдержка, минимум	10ч.	7ч.	4ч	2ч.
Жизнеспособность	20.ч.	16ч	12ч	10ч

Main Office: 6 Hagavish str. Industrial Zone Sapir, P.O.B 8488, Netanya 4250706

Tel: +972-9-8925601 | Fax: +972-9-8925599

www.tambour.co.il



Время высыхания , отвердитель зимний

Толщина сухой пленки 80 мкм	5°C	10°C	25°C	35°C
Время сушки на отлип	25 мин.	20 мин	15 мин.	10 мин
Время сушки до транспортировки	5 ч.	4 ч.	3 ч.	2,5 ч.
Межслойная выдержка, минимум	8 ч.	6 ч.	4 ч	2 ч.
Жизнеспособность	16.ч	12ч.	8ч.	6ч.

**СООТНОШЕНИЕ
КОМПОНЕНТОВ ПО МАССЕ
ВЫДЕРЖКА МЕЖДУ
СМЕШИВАНИЕМ И
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
СМЕСИ**
СРОК ГОДНОСТИ**

A:B=4:1

15 минут

24 месяца

**ПОДГОТОВКА
ПОВЕРХНОСТИ И
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ
СИСТЕМЫ ОКРАСКИ**

Перед нанесением удалить масло, жир и другие инородные включения.

Требуемая струйная очистка стали минимум до Sa 2.5 (ISO 8501).

Толщина рекомендуемого покрытия 40-80 микрон за 1слой
Последующее покрытие в соответствии со специальными требованиями или спецификацией.

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ

	Давление (атм.)	Диаметр сопла распылителя	Разбавитель	Разбавление по объёму (%)
КИСТЬЮ / ВАЛИКОМ			4-100	5-10%
БЕЗВОЗДУШНОЕ РАСПЫЛЕНИЕ	4 - 5	0,019"-0,025	4-100	0-10%

**РАСТВОРИТЕЛЬ ДЛЯ
ОЧИСТКИ**

4-100



ЗАМЕЧАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

1. Хорошо перемешать перед использованием и в процессе окраски.

2. Не рекомендуется использовать при температуре ниже 5°C.

3. При окраске, когда температура воздуха ниже 10°C, сушка и окончательное отверждение покрытия замедляется.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Хранить в недоступном для детей, хорошо проветриваемом месте.

Избегайте использования вблизи открытого огня. При использовании предотвратить прямой контакт с кожей и слизистыми глаз. После окраски помыть руки водой и мылом. Не допускать вдыхания паров краски.

Не смешивать материал с другими материалами, за исключением специально рекомендованными нами.

ОБЩИЕ ЗАМЕЧАНИЯ

Вышеперечисленные данные основаны на нашем многолетнем опыте. Мы оставляем за собой право на некоторые изменения и/или уточнения без предварительного уведомления. Перед употреблением материала потребитель обязан лично убедиться, что материал соответствует предъявляемым требованиям, способу нанесения и условиям окраски. За дополнительной информацией следует обращаться в нашу техническую службу.

** при температуре 25°C и относительной влажности 65%.

